Общество с ограниченной ответственностью
Лакокрасочные материалы
«Ренотон»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Торговая д5, оф209
тел.: +7 (343) 237-237-8
WhatsApp: 8 (912) 612-88-66
E-mail: boss@renoton.ru
www.renoton.ru



Краска ВД Renoton силикатная супербелая КМО (НГ)

Назначение:

Для внутренних работ. Негорючая (НГ) ВД силикатная матовая, краска предназначена для окраски минеральных пористых поверхностей (бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, известковые штукатурки **(кроме гипсовых)**, поверхности ранее окрашенные силикатной красками, а также стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, или в помещениях вместимостью более 300 человек.
(в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ)

Особенности:

- легко наноситься, образует белое, матовое, влагостойкое, паропроницаемое покрытие;
- имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость в 1- 2 слоя;
- силикатизация с минералами подложки и образует единый минеральный монолит
- экологичная, без запаха;
- обязательный пожарный сертификат: Негорючая КМО (НГ);
- срок службы покрытия — 5-10 лет.

Применение:	Для внутренних работ
Назначение:	По минеральным пористым основаниям: бетон, цементная и цементно -известковая штукатурка, кирпич, стеклообои
По типу:	Интерьерные, силикатные, огнезащитные, щелочные
Устойчивость к мытью:	Влагостойкая, не мелится
Степень блеска:	Матовая
Стойкость к истиранию:	3 класс
Обязательный пожарный сертификат:	Негорючие КМО (НГ)
Торговая Марка:	Renoton
Расход:	Средний расход 0.4-0,5 кг/ кв.м в 1- 2 слоя по грунтованной поверхности в зависимости от структуры и рельефа основания.
Рекомендации по применению:	Краска является однокомпонентной и поставляется в готовом для нанесения виде. Наносится на минеральные основания при температуре от + 5 -25°С и при относительной влажности не более 80 %. Перед нанесением краску следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой до рабочей вязкости, но не более 5 % от общей массы. **Подготовка :** Перед нанесением поверхность должна быть прочная, сухая, тщательно очищена от пыли, грязи, жира и старого покрытия. Нанести равномерно ВД силикатную грунтовку «Renoton» в 1 слой без подтеков "мокрое по мокрому ,от угла до угла" распылителем (рекомендовано) кистью или валиком, сушка 24 часа, темп + 10-20

	гр. Ср расход 0,2-0,3 л/кв.м в 1 слой (для сильно впитывающих оснований нанести 2 (второй) слой через 24 часа (тест : грунт на пов-ти уже не впитывается, создает ровный мокрый слой) **Нанесение краски :** Силикатные ВД краски наносятся в 2 (два) слоя. Тщательно перемешать . Первый тонкий слой равномерно наносится на сухую пов-ть краскопультом (рекомендовано), валиком или кистью для улучшения сцепления методом «мокрое по мокрому ,от ула до угла» без подтеков, второй — для получения равномерного и качественного покрытия, не допускать нанесение толстого слоя, при необходимости, рабавить водой до 5%, межслойная сушка - не менее 24 часа при темп +10-20гр, ниже - 48 час. Ср расход 0,4-0,5 кг/кв.м в 2 слоя. Основные характеристики свойств покрытия (полная силикатизация) могут формироваться до 30 дней. **Внимание : Для процесса силикатизации грунта и краски , межслойная сушка не менее 24 часов.** Не рекомендуется наносить краску во время дождя, низкой температуры или прямых солнечных лучах и темп выше 25 гр. Краску можно колеровать щелочестойкими водными пигментными пастами. При работе краскопультом - сопло 1,5-2,2 мм, давление 2-4 бар, перпендикулярно к поверхности 20-30 см, валиком -ворс до 10мм. (Тестовый выкрас обязательно) При низкой влажности краска будет слишком быстро схватываться, при высокой — сохнуть дольше и риск потёков возрастает. После работы инструменты промыть водой. По силикатной поверхности наносятся только продукция на силикатной основе. При долгом хранении в таре **краска может набирать вязкость**, по возможности использовать в **течении 7-14 дней,** соблюдая герметичность упаковки

Время высыхания:	Первичная силикатизация - 2 часа, межслойная сушка -24-48 часа, полная силикатизация до 30 дней
Меры безопасности:	Краска пожаробезопасная и нетоксична. Не рекомендуется смешивать с другими типами ЛКМ и растворителями. При попадании на лицо и глаза промыть эти участки тела теплой водой.
Состав:	Жидкое стекло, наполнители, модификаторы , добавки, консервант, вода. Колеруется водными неорганическими пастами.
Условия хранения:	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +25°С. Гарантийный срок хранения до 12 месяцев со дня изготовления.
Гарантии производителя:	Производитель гарантирует соответствие продукции ТУ 2310-002-96418170-2011 при соблюдении правил транспортировки, хранения и нанесения. Свидетельство о государственной регистрации RU.67.CO.01.008.E.005686.11.11 от 27.11.2011г
Обязательный пожарный сертификат:	№ RU C-RU.ПБ68.В.01449/23 негорючая (НГ)

Продукция сертифицирована СГР № RU.67.CO.01.008.E.005686.11.11